



www.valmour.fr

VERNIS Louis XIII

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect brillant, satiné ou mat
- Densité 0,9
- Extrait sec 52%
- Diluant White spirit
- Pouvoir couvrant 12 à 16 m²/Litre
- Temps de séchage Hors poussière 1 à 1h30
- Sec 3 à 5 heures
- Dur 10 à 12 heures
- Recouvrable : 8 heures
- Lavabilité Excellente
- Stockage A une température inférieure à 50°C
- Viscosité 2 mn 15 ± 15" (COUPE AFNOR N°4-23°C)
- Durée de vie 1 an avant ouverture
- Dur et souple, suit les déformations du bois, bonne résistance à l'abrasion. Très bonne résistance à l'eau, aux alcools, etc. Résiste très bien au lessivage. Très bonne tenue aux intempéries en trois couches.

DOMAINE D'UTILISATION

Vernis glycérophtalique pour le vernissage du bois (meubles, portes, boiserie...) tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (à l'extérieur le **Vernis Marins Louis XIII** donne toutefois de meilleurs résultats dans le cas d'expositions sévères).

MODE D'EMPLOI

A la brosse ou au pistolet. Appliquer une à deux couches selon l'épaisseur désirée.
S'applique sur bois parfaitement propres et secs.
Sur bois déjà vernis, un lessivage est indispensable, ou un ponçage humide.

CONSEILS

Ne pas appliquer sur bois humide.
Nettoyage du matériel : White spirit.